

Fiche technique n°MKD
Edition : 01/20
Classification : NF T 36-005
Famille : I Classe : 4a

MYKALAUQUE DOREE



DESCRIPTION

Peinture utilisée pour la décoration intérieure et extérieure
MYKALAUQUE DOREE décore et restaure les objets, maquettes, cadres, lettres gravées sur pierre, bois, métaux.

SUPPORT

Tous les supports préparés suivant DTU 59-1, seront sains, secs et dépoussiérés.

- Bois et dérivés, plâtres et dérivés, neufs ou remis à nu imprimés avec FIX'S
- Tous les supports métalliques, dégraissés et dérouillés seront traités avec MYKAFFER, les supports non ferreux avec VITADHER
- Ancienne peinture compatible : élimination des parties non adhérentes, lessivage, rinçage, ponçage des surfaces dures ou brillantes

Les pigments métalliques dorés sont très denses et sédimentent rapidement. Ils se déposent donc rapidement au fond de la boîte. Bien remuer avant et pendant l'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITIONS : - Liant : Résine alkyde modifiée

- Pigment : Poudre d'or
- Solvant : D400

DESTINATIONS : Extérieur-Intérieur

DENSITE : 0.9 +/- 0.05

EXTRAIT SEC en POIDS : 49.5% +/-0.5

STOCKAGE : Un an en emballage d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs

CONDITIONNEMENTS : 200gr-1kg-3kg

TEINTE : Dorée

MATERIELS D'APPLICATION : Brosse souple, pistolet

DILUTION : Produit prêt à l'emploi

RENDEMENT : 8-10m²/kg par couche, selon la nature et préparation du support

SECHAGE : A 20°C et sous 65% d'humidité relative :

- Hors poussière : 10minutes
- Sec : 1heure
- Recouvrable : 24heures

HYGIENE ET SECURITE : Produit inflammable

Respecter toutes les précautions d'usage inhérentes à l'application des peintures solvantées

Consulter notre fiche de données de sécurité